

COMBAT 6000

VANDBASERET MAT VASKBAR ANTI-SKIMMEL MALING TIL INDENDØRS BRUG, HURTIGTØRRENDE

serie 350

BESKRIVELSE

COMBAT 6000 er en vandbaseret, vaskbar emulsionsmaling til indendørs brug. Produktets specielle sammensætning giver det en høj åndbarhed og gør det modstandsdygtigt over for mug og skimmel. COMBAT 6000 er særligt egnet til rum med høj luftfugtighed og tendens til skimmeldannelse. COMBAT 6000 er ideel til reparation/renovation af lokaler, der tidligere har været inficeret af mug og skimmel. COMBAT 6000 har en fremragende dækkeevne, en god maskering af små overfladefejl og efterlader en mat, ensartet overflade og et bedre indeklima.

BRUGSANVISNING

Kan anvendes på:

- Nye og gamle pudstyper, baseret på hydrauliske bindemidler
- Beton og Cement
- Gips og Fibergips
- Gammel maling og vægbeklædninger, der er organiske eller mineralske, tørre, kompakte, absorberende og sammenhængende
- Mineralske blandinger af forskellig art, så længe de er absorberende.

Overflader bør være tilstrækkeligt forberedt ved at følge anvisningerne i afsnittet "FORBEREDELSE AF OVERFLADEN".

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Bindemiddel: Syntetiske polymerer i vandig dispersion

Klassificering efter UNI EN 13300:

Vådskrub bestandighed pr. ISO 11998: Klasse 3

Glans: pr. EN ISO 2813: <5, mat

Dækkeevne: pr. ISO 6504-3: klasse 2 på 7 m²/l spredning

Specifik massefylde: UNI EN ISO 2811-1: 1,55 ± 0,05 kg/l.

Viskositet: pr. UNI 8902: 36000 ± 3200 cps ved 25° C (Brookfield viskosimeter)

Vådskrub resistens pr. UNI 10560:> 3000 cyklusser, resistent

Tørretider (25° C og 65% relativ luftfugtighed)

- Overfladetør efter 30 min.
- Genbehandlingstør efter 2 timer

- * Anti-mold effekt pr. UNI 9805: 0 = ingen udvikling

- * Modstandsdygtighed over for svamp ifølge UNI EN 15457: 0 = ingen udvikling

Opløsning af flygtige organiske forbindelser (VOC) ISO 11890-2: 2013: 0,016%

Opløsning af fri formaldehyd EPA 8315A: 1996: 12 mg/kg.

Klasse for reaktion på brand ISO 1716: A1

FORBEREDELSE AF OVERFLADEN

- Gipsplader og Fibergips overflader:

Kontroller at overfladen har den ønskede kvalitet (evt. efter Q1-Q4 skalaen)

Hvis nødvendigt nivelleres uregelmæssigheder i overfladen

og huller, revner eller lignende repareres med passende produkter.

Hvis der er angreb af skimmel, mug eller alger, behandles overfladen med COMBAT 222 (varenr. 4810222) og med COMBAT 333 (varenr. 4810333) inden påførelsen af ATOMO (varenr. 8840001)

- Beton, Puds, mineralske overflader:

Børst eller vask overfladen for at fjerne støv, snavs eller rester af gammel maling. Hvis nødvendigt nivelleres uregelmæssigheder i overfladen og huller, revner eller lignende repareres med passende produkter.

Hvis der er angreb af skimmel, mug eller alger, behandles overfladen med COMBAT 222 (varenr. 4810222) og med COMBAT 333 (varenr. 4810333) inden påførelsen af ATOMO (varenr. 8840001) eller MARCOTHERM PRIMER (varenr. 4740019).

- Synlige metalforstærkninger på betonoverflader skal omhyggeligt børstes og behandles med en korrosionsbeskyttelse.

PÅFØRINGSVEJLEDNING

Lufttemperatur: min +10° C / max +35° C

Relativ luftfugtighed: <75%

-Undgå at påføre på overflader hvor der er overfladekondens eller i direkte sollys.

Værktøj: Pensel, rulle, spray, airless (Valg af værktøj påvirker æstetisk udseende af overfladen, brug derfor altid den samme type værktøj)

-Værktøj rengøres med vand umiddelbart efter brug

Fortynding: 1. lag: Rulle: 15-20% med vand. Pensel: 40-45% med vand. 2. lag: 30% med vand.

- Ved brug af airless kan det variere afhængig af maskine og tryk

Lag: 2 lag

Vejl. rækkeevne: 9-12 m²/l (Dette er kun vejledende tal ud fra at overfladen er jævn og grundet efter anbefaling)

INDFARVNING

Produktet kan indfarves med Marcromie toningsystem. Produktet kan også tones med BRAVOCASA TINTE COLORANTI series 408P (kun lyse farver) eller COLORADO, serie 548*

*Ved brug af flere batche anbefales det, at remixe de forskellige produkter sammen for at undgå små forskelle i farven.

OPBEVARING

Maksimal opbevaringstemperatur: +30° C

Minimum opbevaringstemperatur: +5° C

Produktet skal anvendes inden for 2 år fra produktionsdato ved opbevaring i uåbnet original emballage og under egnede temperaturbetingelser.

OPLYSNINGER OM SIKKERHED

Grænseværdi EU (Dir. 2004/42/EF)

Cat. A/a: Mat væg- og loftsmaling (glans ≤25@60°) (vandbaseret): 30 g/l (2010)

COMBAT 6000 Indeholder maks. 30 g/l VOC

COMBAT 6000

VANDBASERET MAT VASKBAR ANTI-SKIMMEL MALING TIL INDENDØRS BRUG, HURTIGTØRRENDE

serie 350

- Brug produktet i overensstemmelse med hygiejne og sikkerhedsregler.
 - Produktet skal transporteres, anvendes og opbevares i henhold til gældende standarder for sundhed og sikkerhed. Hvis produktet kommer i kontakt med øjnene, skyl straks med rigeligt vand. Ved indtagelse, søg omgående læge og medbring altid beholder, etiket, sikkerhedsblad og dette datablad.
- Indlever altid rester på din lokale genbrugsstation.
Opbevares uden for rækkevidde af børn. Læs sikkerhedsdatablad for yderligere information.

SPECIFIKATION

Påføres på tidligere forberedte overflader.
Vandbaseret skimmelhæmmende beskyttende maling til indendørs.
Vaskbar vandbaseret skimmelhæmmende beskyttende maling COMBAT 6000 serie 350 med syntetiske polymerer i en vandig dispersion og additiver, der beskytter mod dannelsen af skimmel. Mindst 2 lag i mængder, der bestemmes af underlagets absorption.

COLORIFICIO SAN MARCO garanterer at informationerne i dette datablad er baseret på dens bedste tekniske og videnskabelige viden samt erfaring. Dog kan virksamheden ikke gøres ansvarlig for opnåede resultater ved brug af produktet, da anvendelsens omstændigheder er uden for dens kontrol. Det anbefales altid at sikre produktets egnethed til hver enkelt situation. Dette datablad erstatter alle tidligere udgaver. For yderligere teknisk information, ring til Technical Service på +39 041 4569322.