

# COMBAT 999 EW

VANDBASERET ANTI-SKIMMEL SANITÆR MALING - DIFFUSIONSÅBEN OG HØJ HVIDHED

varenr. 4890019

## BESKRIVELSE

COMBAT 999 EW er en diffusionsåben vandbaseret emulsionsmaling til indendørs brug. Produktets specielle sammensætning giver det en høj åndbarhed og gør det modstandsdygtigt over for mug og skimmel. COMBAT 999 EW er særligt egnet til rum med høj luftfugtighed og tendens til skimmeldannelse. COMBAT 999 EW er nem at fordele, har en fremragende dækkeevne og efterlader en mat, ensartet overflade og et bedre indeklima.

## BRUGSANVISNING

Kan anvendes på:

- Nye og gamle pudstyper, baseret på hydrauliske bindemidler
  - Beton og Cement
  - Gips og Fibergips
  - Gammel maling og vægbeklædninger, der er organiske eller mineralske, tørre, kompakte, absorberende og sammenhængende
  - Mineralske blandinger af forskellig art, så længe de er absorberende.
  - Må ikke anvendes på nymalede overflader
- Overflader bør være tilstrækkeligt forberedt ved at følge anvisningerne i afsnittet "FORBEREDELSE AF OVERFLADEN".

## TEKNISKE SPECIFIKATIONER

- Bindemiddel: Vinylharpiks i vandig dispersion  
Opløsningsmiddel: Vand  
Specifik massefylde: UNI EN ISO 2811-1:  $1,74 \pm 0,05$  kg/l.  
Viskositet: pr. UNI 8902:  $74000 \pm 10000$  cps ved  $30^\circ\text{C}$   
Glans: pr. EN ISO 2813: 5-10, mat
- \* Anti-mold effekt pr. UNI 9805: 0 = ingen udvikling
  - \* Modstandsdygtighed over for svamp ifølge UNI EN 15457: 0 = ingen udvikling
- Tørretider ( $25^\circ\text{C}$  og 65% relativ luftfugtighed)
- Overfladetør efter 30 min.
  - Genbehandlingstør efter 4 timer
- \* Testrapport udstedt af THOR SPECIALTIES - Besnate (VA)

## FORBEREDELSE AF OVERFLADEN

- Gipsplader og Fibergips overflader: Kontroller at overfladen har den ønskede kvalitet (evt. efter Q1-Q4 skalaen)
- Hvis nødvendigt nivelleres uregelmæssigheder i overfladen og huller, revner eller lignende repareres med passende produkter.
- Hvis der er angreb af skimmel, mug eller alger, behandles overfladen med COMBAT 222 (varenr. 4810222) og med COMBAT 333 (varenr. 4810333) inden påførelsen af ATOMO (varenr. 8840001)
- Beton, Puds, mineralske overflader: Børst eller vask overfladen for at fjerne støv, snavs eller rester af gammel maling. Hvis nødvendigt nivelleres uregelmæssigheder i overfladen og huller, revner eller lignende repareres med passende produkter.
- Hvis der er angreb af skimmel, mug eller alger, behandles

overfladen med COMBAT 222 (varenr. 4810222) og med COMBAT 333 (varenr. 4810333) inden påførelsen af ATOMO (varenr. 8840001) eller MARCOTHERM PRIMER (varenr. 4740019).

- Synlige metalforstærkninger på betonoverflader skal omhyggeligt børstes og behandles med en korrosionsbeskyttelse.

## PÅFØRINGSVEJLEDNING

Lufttemperatur: min  $+10^\circ\text{C}$  / max  $+35^\circ\text{C}$

Relativ luftfugtighed:  $<75\%$

-Undgå at påføre på overflader hvor der er overfladekondens eller i direkte sollys.

Værktøj: Pensel, rulle, spray, airless (Valg af værktøj påvirker æstetisk udseende af overfladen, brug derfor altid den samme type værktøj)

-Værktøj rengøres med vand umiddelbart efter brug

Fortynding: 1. lag: 50% med vand. 2. lag: 30-40% med vand. Ved brug af airless kan det variere afhængig af maskine og tryk.

Lag: 2 lag

Vejl. rækkeevne:  $9-12\text{ m}^2/\text{l}$  (Dette er kun vejledende tal ud fra at overfladen er jævn og grundet efter anbefaling)

## INDFARVNING

Produktet kan indfarves med Marcromie toningssystem. Produktet kan også tones med BRAVOCASA TINTE COLORANTI series 408P (kun lyse farver) eller COLORADO, serie 548\*

\*Ved brug af flere batche anbefales det, at remixe de forskellige produkter sammen for at undgå små forskelle i farven.

## OPBEVARING

Maksimal opbevaringstemperatur:  $+30^\circ\text{C}$

Minimum opbevaringstemperatur:  $+5^\circ\text{C}$

Produktet skal anvendes inden for 2 år fra produktionsdato ved opbevaring i uåbnet original emballage og under egnede temperaturbetingelser.

## OPLYSNINGER OM SIKKERHED

Grænseværdi EU (Dir. 2004/42/EF)

Cat. A/a: Mat væg- og loftsmaling (glansniveau  $\leq 25@60^\circ$ ) (vandbaseret): 30 g/l (2010)

COMBAT 999 EW Indeholder maks. 30 g/l VOC

Brug produktet i overensstemmelse med hygiejne og sikkerhedsregler.

Produktet skal transporteres, anvendes og opbevares i henhold til gældende standarder for sundhed og sikkerhed.

Hvis produktet kommer i kontakt med øjnene, skyl straks med rigeligt vand. Ved indtagelse, søg omgående læge og medbring altid beholder, etiket, sikkerhedsblad og dette datablad. Indlever altid rester på din lokale genbrugsstation. Opbevares uden for rækkevidde af børn. Læs sikkerhedsdatablad for yderligere information.

## SPECIFIKATION

# COMBAT 999 EW

VANDBASERET ANTI-SKIMMEL SANITÆR MALING - DIFFUSIONSÅBEN OG HØJ HVIDHED

varenr. 4890019

Påføres på tidligere forberedte overflader.

Vandbaseret skimmelhæmmende beskyttende maling til indendørs.

Den vandbaserede skimmelhæmmende beskyttende maling COMBAT 999 EW (varenr. 4890019), med vinylharpiks i en vandig dispersion og additiver, der beskytter mod dannelsen af skimmel.

Mindst 2 lag i mængder, der bestemmes af underlagets absorption.

*COLORIFICIO SAN MARCO garanterer at informationerne i dette datablad er baseret på dens bedste tekniske og videnskabelige viden samt erfaring. Dog kan virksamheden ikke gøres ansvarlig for opnåede resultater ved brug af produktet, da anvendelsens omstændigheder er uden for dens kontrol. Det anbefales altid at sikre produktets egnethed til hver enkelt situation. Dette datablad erstatter alle tidligere udgaver. For yderligere teknisk information, ring til Technical Service på +39 041 4569322.*