

# FENICE

DEKORATIV KALKBASERET MARMORPUDS TIL INDENDØRS BRUG

serie 962

## BRUGSANVISNING

Kan anvendes på:

- Nye og gamle pudstyper, baseret på hydrauliske bindemidler
- Fibergips
- Gammel maling og vægbeklædninger, der er mineralske, tørre, kompakte, absorberende og sammenhængende
- Mineralske blandinger af forskellig art, så længe de er absorberende

Overflader bør være tilstrækkeligt forberedt ved at følge anvisningerne i afsnittet "FORBEREDELSE AF OVERFLADEN".

Må ikke anvendes på nymalede overflader

## TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Bindemiddel: lufthærdende kalk

Fortynder: vand

Specifik massefylde UNI EN ISO 2811-1:  $1,60 \pm 0,05$  kg/l.

Viskositet: pasta

Vanddamppermeabilitet pr. UNI EN ISO 7783-2: høj,  $V=350$  g/m<sup>2</sup> i 24 timer,  $S_d=0,10$  tykkelse på 0,6 mm

Tørretider (25° C og 65% relativ luftfugtighed): Overfladetør efter min. 3 timer; Genbehandlingstør efter 6 timer. Tørretider varierer i forhold til anvendt tykkelse.

## FORBEREDELSE AF OVERFLADEN

- Gipsplader og Fibergips overflader:

Kontroller at overfladen har den ønskede kvalitet (evt. efter Q1-Q4 skalaen)

Hvis nødvendigt nivelleres uregelmæssigheder i overfladen og huller, revner eller lignende reparerer med passende produkter.

Hvis der er angreb af skimmel, mug eller alger, behandles overfladen med COMBAT 222 (varenr. 4810222) og med COMBAT 333 (varenr. 4810333) inden påføring af den valgte grunder ATOMO (varenr. 8840001), MARCOTHERM PRIMER (varenr. 4740019) eller IDROFIS (varenr. 4700006).

- Puds, mineralske overflader:

Børst eller vask overfladen for at fjerne støv, snavs eller rester af gammel maling. Hvis nødvendigt nivelleres uregelmæssigheder i overfladen og huller, revner eller lignende reparerer med passende produkter.

Hvis der er angreb af skimmel, mug eller alger, behandles overfladen med COMBAT 222 (varenr. 4810222) og med COMBAT 333 (varenr. 4810333) inden påføring af den valgte grunder ATOMO (varenr. 8840001), MARCOTHERM PRIMER (varenr. 4740019) eller IDROFIS (varenr. 4700006).

Sørg for, at overfladen har en modningstid på mindst 28 dage. Ved større renovation af overflader, kan påføring af ATOMO (varenr. 8840001) i 1 lag anbefales.

Påfør den valgte grunder: ATOMO (varenr. 8840001), MARCOTHERM PRIMER (varenr. 4740019) eller IDROFIS (varenr. 4700006) på en ren og tør overflade efter "PÅFØRINGSVEJLEDNING"

## PÅFØRINGSVEJLEDNING

Værktøj: Rustfrit stålbræt, spartel (Valg af værktøj påvirker æstetisk udseende af overfladen, brug derfor altid den samme type værktøj)

Værktøj rengøres med vand umiddelbart efter brug

Fortyding: klar til brug (viskositet kan tilpasses med max 1% vand - HUSK AT OMRØRE)

Lag: min. 2 lag- Tørring og karbonering af FENICE er, som alle kalkprodukter, meget påvirkelig af temperatur og luftfugtighed. Anvend derfor kun produktet når temperaturen ligger i området min +10° C / max +35° C og luftens relative fugtighed <75%.

ANVENDELSE

Marmor-finish:

- Værktøj: rustfrit stålbræt eller spartel

Fyld og niveller for at give en jævn overflade

Efter 6 timer påfør 2 lag produkt så der opnås en passende tykkelse

Efter 12 timer påfør små mængder materiale, vådt i vådt, samtidig komprimerer og glatter man overfladen.

-Værktøj rengøres med vand umiddelbart efter brug.

Vejl. rækkeevne: 0,8-1 kg/m<sup>2</sup> ved 2 lag

Vi anbefaler at udføre en test på den specifikke overflade til beregning af forbrug.

## INDFARVNING

Produktet kan indfarves med toningssystem.

Ved brug af flere batche anbefales det, at remixe de forskellige produkter sammen for at undgå små forskelle i farven.

## OPBEVARING

Maksimal opbevaringstemperatur: +30° C

Minimum opbevaringstemperatur: +5° C

Produktet skal anvendes inden for 2 år fra produktionsdato ved opbevaring i uåbnet original emballage og under egnede temperaturbetingelser.

## OPLYSNINGER OM SIKKERHED

Grænseværdi EU (Dir. 2004/42/EF)

Cat. A/I: Effektmalinger (vandbaseret): 200 g/l (2010)

Indeholder maks. 1 g/l VOC

Irriterende for huden. / Risiko for alvorlig øjenskade.

Brug produktet i overensstemmelse med hygiejne og sikkerhedsregler.

Læs sikkerhedsdatablad for yderligere information.

*SAN MARCO GROUP garanterer at informationerne i dette datablad er baseret på dens bedste tekniske og videnskabelige viden samt erfaring. Dog kan virksomheden ikke gøres ansvarlig for opnåede resultater ved brug af produktet, da anvendelsens omstændigheder er uden for dens kontrol. Det anbefales altid at sikre produktets egnethed til hver enkelt situation. Dette datablad erstatter alle tidligere udgaver. For yderligere teknisk information, ring til Technical Service på +39 041 4569322.*