

GRASSELLO DI CALCE

DEKORATIV KLASSISK MARMORPUDS TIL INDENDØRS BRUG

serie 946

BESKRIVELSE

GRASSELLO DI CALCE er en dekorativ marmorpudd til indendørs brug. Også kendt som "Stucco Lustrò" Dens kombination af et mineralsk bindemiddel (kalk) og marmor giver en diffusionsåben overflade, der er modstandsdygtig over for mug, skimmel og algedannelse. GRASSELLO DI CALCE efterlader en glat og skinnende blank overflade, med et meget eksklusivt udseende. Man kan med forskellige teknikker, værktøj og applikatørens kreativitet opnå forskellig marmor-imitation, samt andre dekorative overflader. Dette er et naturprodukt, uden nogen former for syntetiske stoffer.

BRUGSANVISNING

Kan anvendes på:

- Nye og gamle pudstyper, baseret på hydrauliske bindemidler
- Gips og Fibergips
- Gammel maling og vægbeklædninger, der er mineralske, tørre, kompakte, absorberende og sammenhængende
- Mineralske blandinger af forskellig art, så længe de er absorberende
- Må ikke anvendes på nymalede overflader
- Grundet produktets mineralske natur, må GRASSELLO DI CALCE ikke anvendes på gammel syntetisk maling (vaskbare kvarts emulsionsmalinger og plastmaling). Overflader bør være tilstrækkeligt forberedt ved at følge anvisningerne i afsnittet "FORBEREDELSE AF OVERFLADEN".

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Bindemiddel: lufthærdende kalk
Fortynder: vand
Specifik massefylde UNI EN ISO 2811-1: $1,50 \pm 0,05$ kg/l.
Viskositet: pr. UNI 8902: pasta
Vanddamppermeabilitet pr. UNI EN ISO 7783-2: høj
-V = 370 g/m² i 24 timer, Sd = 0,10 tykkelse på 0,6 mm
Mineralsk bindemiddel/total bindemiddels forhold: 80 ± 2 hvidt produkt
Mineralsk bindemiddel/total bindemiddels forhold: 30 ± 2 neutralt produkt
Tørretider (25° C og 65% relativ luftfugtighed)
- Overfladetør efter min. 3 timer
- Genbehandlingstør efter 12 timer
Tørretider varierer i forhold til anvendt tykkelse.

FORBEREDELSE AF OVERFLADEN

- Gipsplader og Fibergips overflader: Kontroller at overfladen har den ønskede kvalitet (evt. efter Q1-Q4 skalaen)
- Hvis nødvendigt nivelleres uregelmæssigheder i overfladen og huller, revner eller lignende reparerer med passende produkter.
- Hvis der er angreb af skimmel, mug eller alger, behandles overfladen med COMBAT 222 (varenr. 4810222) og med COMBAT 333 (varenr. 4810333) inden påføring af den valgte grunder ATOMO (varenr 8840001), MARCOTHERM PRIMER (varenr. 4740019) eller IDROFIS (varenr.

4700006).

- Puds, mineralske overflader:
Børst eller vask overfladen for at fjerne støv, snavs eller rester af gammel maling. Hvis nødvendigt nivelleres uregelmæssigheder i overfladen og huller, revner eller lignende reparerer med passende produkter.
Hvis der er angreb af skimmel, mug eller alger, behandles overfladen med COMBAT 222 (varenr. 4810222) og med COMBAT 333 (varenr. 4810333) inden påføring af den valgte grunder ATOMO (varenr 8840001), MARCOTHERM PRIMER (varenr. 4740019) eller IDROFIS (varenr. 4700006).

Sørg for, at overfladen har en modningstid på mindst 28 dage. Ved større renovation af overflader, kan påføring af ATOMO (varenr. 8840001) i 1 lag anbefales.

Påfør den valgte grunder: ATOMO (varenr 8840001), MARCOTHERM PRIMER (varenr. 4740019) eller IDROFIS (varenr. 4700006) på en ren og tør overflade efter "PÅFØRINGSVEJLEDNING"

PÅFØRINGSVEJLEDNING

Lufttemperatur: min +10° C / max +35° C

Relativ luftfugtighed: <75%

-Undgå at påføre på overflader hvor der er overfladekondens eller i direkte sollys.

Værktøj: Rustfrit stålbræt, spartel (Valg af værktøj påvirker æstetisk udseende af overfladen, brug derfor altid den samme type værktøj)

Værktøj rengøres med vand umiddelbart efter brug
Fortyding: klar til brug (viskositet kan tilpasses med max 1% vand - HUSK AT OMRØRE)

Lag: min. 2 lag

- Tørring og karbonering af GRASSELLO DI CALCE er, som alle kalkprodukter, meget påvirkelig af temperatur og luftfugtighed. Anvend derfor kun produktet når temperaturen ligger i området min +10° C / max +35° C og luftens relative fugtighed <75%.

ANVENDELSE

Marmor-finish:

- Værktøj: rustfrit stålbræt eller spartel
Fyld og niveller for at give en jævn overflade
Efter 12 timer påfør 2 lag produkt så der opnås en passende tykkelse

Efter 12 timer påfør små mængder materiale, vådt i vådt, samtidig komprimerer og glittr man overfladen. Denne proces fortsættes til overfladen er jævn og kompakt. (Nogen ønsker at udføre denne proces når 2. lag begynder at sætte sig, "semi vådt i vådt" (ca 50% tør), dette skal udføres med forsigtighed og yderst professionelle teknikker, så man ikke overbearbejder overfladen og får væske fanget mellem 1. og 2. lag (peel-off).

Fortsæt derefter med polering inden væggen tørrer. Det anbefales at efterpolere med en filtklud, når overfladen er kompakt og "så godt som tør".

-Værktøj rengøres med vand umiddelbart efter brug.

Vejl. rækkeevne: 1-1,2 kg/m² ved 2 lag

Vi anbefaler at udføre en test på den specifikke overflade til beregning af forbrug.

GRASSELLO DI CALCE

DEKORATIV KLASSISK MARMORPUDS TIL INDENDØRS BRUG

serie 946

INDFARVNING

Produktet kan indfarves med Marcromie toningssystem. Produktet kan også tones med farvestofferne COLORADO, 548-serien**Ved brug af flere batche anbefales det, at remixe de forskellige produkter sammen for at undgå små forskelle i farven.

Til udendørs opgaver er det god praksis altid at bruge materiale fra samme batch (hjørne til hjørne.)

Til opgaver, hvor det er uundgåeligt at fortsætte på en væg med samme batch, brug da ikke partierne ved siden af hinanden. Til Overgangsstedet: ved afbrydelser i kontinuiteten af overfladen brug f.eks lister, hjørner, kabler mm.

OPBEVARING

Maksimal opbevaringstemperatur: +30° C

Minimum opbevaringstemperatur: +5° C

Produktet skal anvendes inden for 2 år fra produktionsdato ved opbevaring i uåbnet original emballage og under egnede temperaturbetingelser.

OPLYSNINGER OM SIKKERHED

Grænseværdi EU (Dir. 2004/42/EF)

Cat. A/I: Effektmalinger (vandbaseret): 200 g/l (2010)

GRASSELLO DI CALCE Indeholder maks. 30 g/l VOC

- Brug produktet i overensstemmelse med hygiejne og sikkerhed regler.

- Produktet skal transporteres, anvendes og opbevares i henhold til gældende standarder for sundhed og sikkerhed.

Irriterende for huden. / Risiko for alvorlig øjenskade

Hvis produktet kommer i kontakt med øjnene, skyl straks med rigeligt vand. Ved indtagelse, søg omgående læge og medbring altid beholder, etiket, sikkerhedsblad og dette datablad.

Indlever altid rester på din lokale genbrugsstation.

Opbevares uden for rækkevidde af børn. Læs sikkerhedsdatablad for yderligere information.

SPECIFIKATION

Anvendelse på tidligere forberedte overflader.

GRASSELLO DI CALCE serie 946, med lufthærdende kalkbase.

Påføring af at mindst 2 lag. Kategoriseret som vanddamppermeabilitet UNI EN ISO 7783-2: høj

COLORIFICIO SAN MARCO garanterer at informationerne i dette datablad er baseret på dens bedste tekniske og videnskabelige viden samt erfaring. Dog kan virksomheden ikke gøres ansvarlig for opnåede resultater ved brug af produktet, da anvendelsens omstændigheder er uden for dens kontrol. Det anbefales altid at sikre produktets egnethed til hver enkelt situation. Dette datablad erstatter alle tidligere udgaver. For yderligere teknisk information, ring til Technical Service på +39 041 4569322.